



**MORTEX  
EMPLASTE**



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

El MORTEX EMPLASTE tapa poros y pequeñas irregularidades en los muros para después aplicar un acabado final.

Es un producto formulado con aditivos, resinas y agregados de granulometría fina para dar un acabado liso, listo para recibir una textura.

- Excelente tiempo abierto que facilita la colocación.
- Fácil de mezclar y aplicar, no se necesita de mano de obra especializada.
- Alto rendimiento, minimiza los desperdicios.
- Económico por m<sup>2</sup>.

## USOS



- Para interiores y exteriores.



MORTEX  
EMPLASTE



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Descripción general:** Producto en polvo base cemento para su uso como primera capa muy fina (resana y afina) sobre muros de concreto pre colado, placas de cartón yeso o placas de fibrocemento.

**Identificación del producto:** MORTEX EMPLASTE

**Presentación:** Saco de 40 kg.

**Color:** Blanco.

**Temperatura de aplicación:** : De 5°C a 30°C (41°F y 86°F)

**Resistencia a la compresión:** :  $\geq 50$  kg/cm<sup>2</sup> a 28 días

**Espesor recomendado:** De 1 mm hasta 4 mm.

**Rendimiento aprox:** : De 15 a 17 m

**Densidad de pasta húmeda:** 1.9 kg/lts

**Vida en bote** 2 horas

**Relación recomendada de agua por saco:** 10 litros.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda su almacenaje en un lugar fresco y seco.
- Se debe conservar en su empaque original y sin abrir.
- Se recomienda su almacenaje en pallets de madera y emplayado.
- Se recomienda su transporte en pallet, emplayado y enlonado.

**ALMECENAJE:** Almacenaje por **6 meses** en un lugar seco y en su envase original.

## MÉTODO DE UTILIZACIÓN

### Aplicación del producto




Proceda a la aplicación de MORTEX EMPLASTE con llana cuadrada lisa en una capa de 1 a 2 mm. sobre la superficie previamente humedecida o sellada.

Antes de pintar o aplicar algún acabado deje pasar 24 horas

### Preparación del producto

Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.

Dentro de un recipiente de mezcla limpio, vierta de 10 L de agua templada y limpia, mezcle mientras va añadiendo el polvo del saco de 40 kilos de MORTEX EMPLASTE poco a poco. La proporción de mezcla debe ser consistente, homogénea y sin grumos.



Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.